



Isolante térmico de poliestireno extrudado

Descrição

FOAMULAR® é o isolante térmico de poliestireno extrudado (XPS) da Owens Corning. Suas propriedades especiais como alta resistência à compressão e à flexão, não absorção de água, não propagação de chama e alta resistência térmica estável a longo prazo proporcionam ao FOAMULAR® maior performance. É apresentado em placas leves e rígidas, cuja

estrutura de células fechadas e paredes homogeneamente interligadas geram um produto com alta estabilidade dimensional, utilizado nos mercados mais exigentes: construção civil, refrigeração, transportes, agronegócio, entre outros. FOAMULAR® pode ser aplicado como isolante térmico em temperaturas de -180°C até 74°C.

Aplicações

Devido às suas propriedades únicas, FOAMULAR® possui vantagens que o diferenciam nas aplicações em diferentes mercados:

Impermeabilização

FOAMULAR® é aplicado em sistemas de impermeabilização como isolante térmico e proteção da camada impermeabilizante. Tem diversas aplicações, podendo ser utilizado acima ou abaixo da membrana. FOAMULAR® gera considerável redução de choque térmico diário e sazonal nos sistemas de impermeabilização. Proporciona a redução de danos mecânicos, em particular durante a fase de obra, evita degradação por radiação ultravioleta e do isolamento térmico convencional, provocada por umidade presente na

parte inferior do sistema de impermeabilização e proveniente de chuva que ocorra durante a execução, da própria umidade dos materiais de construção ou de condensação intersticial. Ideal para obras de impermeabilização de alto desempenho, tais como: shoppings, estacionamentos, lajes descobertas de edificações comerciais, pisos que exigem baixas variações de temperaturas, jardins suspensos, correções/adensamento de solos moles, pisos de autodesempenho, etc.

Construção Civil

Facilmente adaptável aos sistemas de construção tradicionais de concreto e alvenaria, bem como aos de construção a seco (tipo LWC ou drywall). FOAMULAR® é ideal para construções em ambientes com temperaturas extremas e com alta umidade, gerando maior conforto térmico e melhorando a eficiência energética, onde se requer instalação rápida e confiável e que

garanta desempenho de forma estável ao longo do tempo. FOAMULAR® é aplicado como isolante térmico em paredes externas e internas, coberturas e subcoberturas, lajes, mezaninos, subsolos e fundações. Ideal para construções residenciais, comerciais, galpões industriais, tanto em edificações novas como em reformas.

Agronegócio

FOAMULAR® tem aplicação nas construções de galpões de produção avícolas (frango, peru e ovos), suinícolas, incubatórios, salas de classificação de ovos e salas de classificação e embalagem de hortifrutis onde o controle de ambiência, de produtividade e climático são fundamentais. É utilizado em coberturas, forros,

laterais e pisos em regiões de calor e/ou frio excessivos. FOAMULAR® é muito efetivo onde os fatores relacionados à ambiência contribuem para um maior controle da produção agropecuária obtendo ganhos consideráveis com economia de energia, tanto em climas quentes quanto em climas frios.

Transporte Refrigerado

O uso de FOAMULAR® em baús refrigerados e isotérmicos garante a estes equipamentos grandes diferenciais técnicos e logísticos: não proporciona ganho de peso ao caminhão

ao longo do tempo, maior estabilidade estrutural, menores custos no processo de montagem e resistência térmica de comprovada durabilidade.

Refrigeração Industrial e Comercial

FOAMULAR® tem aplicação em sistemas construtivos para a refrigeração industrial e comercial: pisos com altas cargas, painéis de paredes, divisórias, coberturas, forros e mezaninos. Possui características que permitem ótima performance em condições adversas: ciclos de congelamento-descongelamento,

cargas concentradas, alta umidade, ambientes controlados, etc. Frigoríficos industriais e de varejo, salas limpas, túneis de congelamento e armazéns refrigerados são construções onde FOAMULAR® é empregado com alta eficiência e confiabilidade.

Aplicações Diversas

Além das propriedades térmicas, sua formação celular e estrutural permite que seja aplicado na construção de barcos,

equipamentos esportivos, painéis para diversas aplicações, modelações artísticas, etc.


Benefícios

Alta resistência à umidade e ao vapor

FOAMULAR® é um isolamento térmico de alta performance composto por células fechadas, altamente resistente à absorção de água e vapor com capilaridade nula.

Porcentagem de absorção de água por volume

(ASTM C272, imersão em água durante 24 horas sem drenagem)




Obs.: Quanto menor a absorção, melhor a performance.

Valor-R estável a longo prazo

FOAMULAR® é um excelente isolante térmico, garantindo uma condutividade máxima de 0,029 W/mK resultando em um valor-R de 0,88 K m²/W (@ temperatura média de 24°C) por cada 25mm de espessura.


Devido às suas características únicas, FOAMULAR® possui resistência térmica garantida por 20 anos, desde que armazenado, manuseado e instalado em condições adequadas.



Resistência à compressão

A alta resistência à compressão do FOAMULAR® permite a engenheiros e projetistas selecionar e dimensionar este material em aplicações onde não se aplicam outros tipos de isolamento. O produto está disponível em diversas especificações, apropriadas para diferentes usos, como pisos por exemplo.





Propriedades

			PRODUTO/VALORES				
PROPRIEDADES (I)		FOAMULAR® AGTEK	FOAMULAR® F250	FOAMULAR® F300	FOAMULAR® F350	MÉTODO (2)	
Condutividade térmica máxima "k" (W/K) a:	24°C 0°C -20°C -30°C	0,029 0,026 0,024 0,023	0,029 0,026 0,024 0,023	0,029 0,026 0,024 0,023	0,029 0,026 0,024 0,023	ASTM C518	
Resistência térmica mínima "R" (K.m²K/W)e=25,4mm a:	24°C 0°C -20°C -30°C	0,88 0,98 1,06 1,10	0,88 0,98 1,06 1,10	0,88 0,98 1,06 1,10	0,88 0,98 1,06 1,10	ASTM C518	
Valor de resistência à compressão especificado mínimo	кРа ⁽³⁾	N/A	172	206	241	ASTM D1621	
Valor de resistência à flexão especificado mínimo kPa (4)		517	517	517	517	ASTM C203	
Absorção de água máxima (% por volume)		0,10	0,10	0,5	0,5	ASTM C272	
Permeabilidade ao vapor de água - Máxima Perm (5)		1,1	1,1	1,1	1,1	ASTM E96	
Determinação da inflamabilidade			RETARDANT	E À CHAMA		NBR 11948	
Determinação do índice de propagação superficial de ch	ama		CLASSIFIC	AÇÃO "B"		NBR 9442	
Determinação da densidade óptica específica de fumaça		DEI	NSIDADE ÓPT	ICA MÁXIMA	386	ASTM E662	
Resistência aos fungos		NÃO PRO	OMOVE O CRE	SCIMENTO D	E MOLDE	ASTM C1338	
Temperatura de serviço				-180° a 74°C			
Afinidade à água				HIDROFÓBIC	:0		
Capilaridade				NENHUMA			

- (1) As propriedades agui indicadas foram comprovadas em recentes testes de gualidade do produto e representam valores do material com 25 mm de espessura.
- (1) As propriedades aqui mídicado na especificação da norma ASTM C578-08.
 (2) Po acordo com o indicado na especificação da norma ASTM C578-08.
 (3) Ponto de cedência ou 10% de flexão, o que acontecer primeiro.
 (4) Ponto de cedência ou 5% de flexão, o que acontecer primeiro.
- (5) O valor da permeabilidade ao vapor d'água diminui com o aumento da espessura.

Observação: Outros isolantes térmicos publicam valores de resistência térmica iniciais, com os quais não se recomenda trabalhar, pois se deterioram com o tempo. Além disso, sua baixa resistência à umidade reduz também seu poder de isolamento.

Características adicionais

Devido à sua resistência à água, FOAMULAR® pode ser lavado diretamente. É fácil de cortar, manipular e instalar resultando em economia de mão de obra e tempo de

instalação. O produto é leve, muito durável e disponível em diferentes espessuras, larguras e comprimentos.

Apresentação padrão dos produtos

FOAMULAR® AGTEK (AGRONEGÓCIO) 25	PESSURAS (mm) DISPONÍVEIS	LARGURAS (mm) DISPONÍVEIS	COMPRIMENTOS (mm) DISPONÍVEIS	BORDAS DISPONÍVEIS	SUPERFÍCIES DISPONÍVEIS	
SA-Padrão SA-P		FOAMUL	.AR® AGTEK (AGRON	EGÓCIO)		
SL-Macho e Fêmea SL-Macho e Fêmea		1000	9000	SE-Bordas Retas	- SA-Padrão	
25 30 600 e1000 2500 SE-Bordas Retas SA-Padrão PE-Perfurada PL-Aplainada FOAMULAR® 300 (CONSTRUÇÃO CIVIL, REFRIGERAÇÃO, INDUSTRIAL E COMERCIAL) 50 600, 700 e 1000 2500 SE-Bordas Retas PE-Perfurada PL-Aplainada	25	1000	8000	SL-Macho e Fêmea		
30 600 el 000 2500 SE-Bordas Retas SA-Padrão PE-Perfurada PL-Aplainada 50 FOAMULAR® 300 (CONSTRUÇÃO CIVIL, REFRIGERAÇÃO, INDUSTRIAL E COMERCIAL) 50 600, 700 e 1000 SE-Bordas Retas SA-Padrão PE-Perfurada PL-Aplainada 70 600 e 700 SE-Bordas Retas PE-Perfurada PL-Aplainada	MULAR® 250 (0	CONSTRUÇÃO CIVIL	, TRANSPORTE REFR	igerado, industr	RIAL E COMERCIAL)	
40	25					
50 FOAMULAR® 300 (CONSTRUÇÃO CIVIL, REFRIGERAÇÃO, INDUSTRIAL E COMERCIAL) 50 60 60 70 2500 SE-Bordas Retas PE-Perfurada PL-Aplainada		600 e1000	2500	SE-Bordas Retas		
FOAMULAR® 300 (CONSTRUÇÃO CIVIL, REFRIGERAÇÃO, INDUSTRIAL E COMERCIAL) 50 60 60 70 2500 SE-Bordas Retas PE-Perfurada PL-Aplainada		-			PL-Aplainada	
50 600,700 e 1000 SA-Padrão 70 2500 SE-Bordas Retas PE-Perfurada PL-Aplainada	50					
600, 700 e 1000 60 2500 SE-Bordas Retas PE-Perfurada PL-Aplainada	FOAMULAR	® 300 (CONSTRUÇÃO	CIVIL, REFRIGERAÇ	ÃO, INDUSTRIAL E	COMERCIAL)	
60 SA-Padrao 70 2500 SE-Bordas Retas PE-Perfurada PL-Aplainada	50	- 400 700 a 1000		SE-Bordas Retas	PE-Perfurada	
70 PL-Aplainada	60	500, 700 e 1000	2500			
	70	600 e 700				
	75					
	MOLAR" 350 (C	CONSTROÇÃO CIVIL	, TRANSPORTE KEFR	IIGERADO, INDOSTR	MAL E COMERCIAL)	
MULAR® 350 (CONSTRUÇÃO CIVIL, TRANSPORTE REFRIGERADO, INDUSTRIAL E COMERCIAL)	75	-		SE-Bordas Retas		
75	80	600 e 700	2500		SA-Padrão PE-Perfurada PL-Aplainada	
75 80 600 e 700 2500 SE-Bordas Retas PE-Perfurada						
75 80 90 600 e 700 2500 SE-Bordas Retas PE-Perfurada PL-Aplainada	100					

Recomendações de Armazenagem

Para evitar alterações nas propriedades do FOAMULAR®, a Owens Corning faz as seguintes recomendações:

- Armazene o material em lugares protegidos de intempérie e raios UV.
- Coloque a primeira camada do produto sobre uma base de madeira.
- Evite submeter o produto a impactos mecânicos e esforços pontuais concentrados.

Podemos fabricar com dimensões especiais de acordo com as suas necessidades. Para obter mais informações entre em contato.

Observações/Condições Especiais

- Recomenda-se, em qualquer aplicação do FOAMULAR®, que a temperatura de exposição não ultrapasse os 74°C.
- Para instalações exteriores, a Owens Corning recomenda o uso de recobrimento e/ou proteção mecânica.

Para a sua segurança

Em caso de dúvidas da procedência do produto, entre em contato com a Owens Corning imediatamente.

Assistência Técnica

Contamos com uma equipe de profissionais que está à sua disposição para lhe ajudar. Esta equipe pode responder todas as suas dúvidas sobre os nossos produtos. Desta forma, você poderá conhecer todos os benefícios de utilizar FOAMULAR®. Ligue para 0800 707 3312.

